

## MASSA CORRIDA PVA

Páginas: 03 – Rev. 06– 16/08/2023

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A MASSA CORRIDA PVA é indicada para aplicação em superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto, massa fina, entre outras.

### CARACTERÍSTICAS

A MASSA CORRIDA PVA é uma massa à base de emulsão acrílica estirenada diluível em água potável, que proporciona um enchimento de elevada consistência, fácil manuseio, corrigindo pequenas imperfeições da parede proporcionando um acabamento liso, perfeitamente nivelado e uniforme. Possui baixo odor e secagem rápida.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis.

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) de 1,68 a 1,77 g/cm<sup>3</sup>

pH – (ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro) de 9,5 a 11

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 2 anos.

Produto não inflamável. Este produto segue a norma NBR 11702:2021, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.2 (MASSA CORRIDA - INTERIOR) - Produto em conformidade com a norma NBR 15348.

### USOS E APLICAÇÕES

**EMBALAGENS:** Galão (6kg); Balde/Barrica (25kg);

**MODO DE APLICAÇÃO:** Aplicar a Massa Corrida em camadas finas e sucessivas utilizando desempenadeira ou espátula de aço, lixando entre demãos.

**SECAGEM:** Ao Toque 1 hora / Entre demãos para lixamento 3 horas / Final 4 horas.

**DEMÃO:** De 2 a 3 demãos aplicadas em camadas finas. Dependendo do estado da superfície, poderá ser necessário mais demãos. Sempre lixar entre demãos.

**RENDIMENTO POR DEMÃO:** 6kg até 14m<sup>2</sup>, 25kg até 60m<sup>2</sup> \* O rendimento prático pode variar em função da camada aplicada.

**DILUIÇÃO:** Produto pronto para uso.

## MASSA CORRIDA PVA

Páginas: 03 – Rev. 06– 16/08/2023

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para obter um bom resultado é necessária a preparação da superfície, (conforme norma ABNT NBR 13245). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, restos de pintura velha, pó, graxa, mofo, etc. Veja algumas dicas de como preparar as superfícies antes da aplicação da MASSA CORRIDA **Reboco ou Concreto Novo:** Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Após a cura, aplicar MASSA CORRIDA PVA (conforme orientações na embalagem).

**Superfície em Bom Estado (com ou sem pintura):** Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

**Gesso / Drywall, Concreto ou Blocos de Cimento:** Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

**Superfície Caiada ou com Partículas Soltas / Fibrocimento:** Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, lixar e eliminar o pó com pano úmido e aplicar Fundo Preparador de Paredes (conforme orientações na embalagem).

**Imperfeições Rasas:** Corrigir com Massa Corrida para interior (áreas não molháveis) ou Massa Acrílica para interior ou exterior, lixar para nivelar e aplicar Fundo Preparador de Paredes (conforme orientações na embalagem).

**Imperfeições Profundas:** Corrigir com argamassa e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplicar o Selador Acrílico (conforme orientações na embalagem).

**Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.

**Mofo ou Bolor:** Lavar com água sanitária e água (partes iguais), enxaguar com bastante água, aguardar a secagem por 6 horas.

**Umidade:** Não iniciar a preparação sobre superfícies com problemas de umidade. Identificar a causa e tratar adequadamente.

**Brilho:** Lixar até tirar o brilho. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. Após a preparação da superfície, aplicar a MASSA CORRIDA. Obs.: Não é recomendado deixar a massa acrílica ou massa corrida pva sem acabamento por mais de 15 dias.

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com corrente de ar intensa (umidade relativa do ar superior a 90%). A temperatura deve estar entre 10°C a 40°C, evite aplicar em superfície quente. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente e mostre a embalagem ou rótulo. Evite inalação do produto, caso ocorra, leve a pessoa para local ventilado. Evite contato com os olhos, caso ocorra lave imediatamente com água corrente limpa e no mínimo por 15 minutos. Em caso de gravidade das situações acima, procure auxílio médico imediatamente. Validade (conforme etiqueta), após aberto utilizar em até seis meses, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Mantenha a embalagem fechada fora do alcance de crianças e animais. Em hipótese alguma reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Descartar a embalagem em pontos de coleta e reciclagem conforme o tipo de embalagem. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes (utilize esponja macia, água e detergente neutro sem esfregar); Caso pingos de água isolados ou chuvas provoquem manchas na pintura recente (até 30 dias), lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a raios UV; Condições climáticas menos

## MASSA CORRIDA PVA

Páginas: 03 – Rev. 06– 16/08/2023

favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida no site [www.franpaint.com.br](http://www.franpaint.com.br). Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. Emergências em acidentes de transporte (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que a embalagem fique em pé, com a tampa para cima, e coberta durante todo o percurso. Ações para evitar "a queda" de embalagens devem ser tomadas, como prender as embalagens de forma firme e segura. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Tenha sempre a nota fiscal do produto adquirido disponível para agilizar o atendimento. O produto depois de aberto pode apresentar alterações das suas características. É recomendável o consumo total do conteúdo da embalagem. Compartilhe – Seja Generoso.