

TEXTURA LISA

Páginas: 03 – Rev. 06– 16/08/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Textura Lisa é indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, tais como: reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto, massa fina, entre outras, dispensando o uso da massa corrida.



CARACTERÍSTICAS

A Textura Lisa é um revestimento acrílico que possibilita ao aplicador usar sua imaginação e criatividade para obter efeitos decorativos modernos, personalizados e sofisticados dependendo da ferramenta utilizada. É um produto de fácil aplicação e devido a sua hidro repelência (impede a penetração de água na superfície) e a presença de cristais de quartzo, oferece maior durabilidade e elevada resistência as ações do tempo, abrasão e alcalinidade. Produto de grande poder de enchimento, ótima aderência, excelente rendimento, alta dureza, secagem rápida e fácil aplicação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) de 1,68 a 1,80 g/cm³

pH – (ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro) de 9,5 a 11

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 2 anos.

Produto não inflamável. Este produto segue a norma NBR 11702:2021, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.6.1.

USOS E APLICAÇÕES

EMBALAGENS: Balde/Barrica (25kg);

MODO DE APLICAÇÃO: Rolo de borracha, rolo de espuma rígida, escova, desempenadeira de aço, etc. Quando em blocos de concreto ou em reboco grosso, aplicar uma camada grossa e uniforme. Em seguida desenha com auxílio de escova, pincel ou rolo com efeito decorativo para a obtenção do efeito final desejado.

SECAGEM: Para fazer o efeito: 3 minutos (podendo variar de acordo com a temperatura do ambiente) / Ao toque 1h / Final 12h / Cura total 7 dias.

DEMÃO: 1 demão.

RENDIMENTO POR DEMÃO: 25kg até 16m² * O rendimento prático pode variar em função da camada aplicada.

DILUIÇÃO: Produto pronto para uso (se necessário, na textura lisa, diluir com até 10 % de água Potável). Misturar bem o conteúdo da embalagem até a completa homogeneização.

TEXTURA LISA

Páginas: 03 – Rev. 06– 16/08/2023

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para obter um bom resultado é necessária a preparação da superfície, (conforme norma ABNT NBR 13245). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, restos de pintura velha, pó, graxa, mofo, etc. Veja algumas dicas de como preparar as superfícies antes da aplicação da TEXTURA LISA.

Reboco ou Concreto Novo: Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Após a cura, aplicar TEXTURA LISA (conforme orientações na embalagem).

Superfície em Bom Estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Gesso / Drywall, Concreto ou Blocos de Cimento: Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Superfície Caiada ou com Partículas Soltas / Fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, lixar e eliminar o pó com pano úmido e aplicar Fundo Preparador de Paredes (conforme orientações na embalagem).

Imperfeições Rasas: Corrigir com Massa Corrida para interior (áreas não molháveis) ou Massa Acrílica para interior ou exterior, lixar para nivelar e aplicar Fundo Preparador de Paredes (conforme orientações na embalagem).

Imperfeições Profundas: Corrigir com argamassa e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplicar o Selador Acrílico (conforme orientações na embalagem).

Manchas de Gordura ou Graxa: Lavar com água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.

Mofo ou Bolor: Lavar com água sanitária e água (partes iguais), enxaguar com bastante água, aguardar a secagem por 6 horas.

Umidade: Não iniciar a preparação sobre superfícies com problemas de umidade. Identificar a causa e tratar adequadamente.

Brilho: Lixar até tirar o brilho. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. Após a preparação da superfície, aplicar a TEXTURA LISA.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com corrente de ar intensa (umidade relativa do ar superior a 90%). A temperatura deve estar entre 10°C a 40°C, evite aplicar em superfície quente. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente e mostre a embalagem ou rótulo. Evite inalação do produto, caso ocorra, leve a pessoa para local ventilado. Evite contato com os olhos, caso ocorra lave imediatamente com água corrente limpa e no mínimo por 15 minutos. Em caso de gravidade das situações acima, procure auxílio médico imediatamente. Validade (conforme etiqueta), após aberto utilizar em até seis meses, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Mantenha a embalagem fechada fora do alcance de crianças e animais. Em hipótese alguma reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Descartar a embalagem em pontos de coleta e reciclagem conforme o tipo de embalagem. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes (utilize esponja macia, água e detergente neutro sem esfregar); Caso pingos de água isolados ou chuvas provoquem manchas na pintura recente (até 30 dias), lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a raios UV; Condições climáticas menos

TEXTURA LISA

Páginas: 03 – Rev. 06– 16/08/2023

favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida no site www.franpaint.com.br. Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. Emergências em acidentes de transporte (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que a embalagem fique em pé, com a tampa para cima, e coberta durante todo o percurso. Ações para evitar "a queda" de embalagens devem ser tomadas, como prender as embalagens de forma firme e segura. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Tenha sempre a nota fiscal do produto adquirido disponível para agilizar o atendimento. O produto depois de aberto pode apresentar alterações das suas características. É recomendável o consumo total do conteúdo da embalagem. Compartilhe – Seja Generoso.