

TINTA ACRILICA FOSCA SUPER STANDARD – Alto Rendimento

Páginas: 03 – Rev. 06 – 16/08/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TINTA ACRILICA FOSCA SUPER STANDARD – ALTO RENDIMENTO FRANPAINT, Indicada para pintura de superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, ambientes internos de massa corrida e gesso.



CARACTERÍSTICAS

A TINTA ACRILICA FOSCA SUPER STANDARD – ALTO RENDIMENTO é uma tinta com alto poder de cobertura e rendimento. Fácil aplicação, excelente consistência, alastramento e durabilidade. Proporciona ótimo acabamento na superfície.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis.

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) de 1,40 a 1,44 g/cm³

pH – (ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro) de 8,0 a 12

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 2 anos.

Produto não inflamável. Este produto segue a norma NBR 11702, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Tipo 4.5.2 – Produto em conformidade com a norma NBR 15079-1.

USOS E APLICAÇÕES

EMBALAGENS: Galão (3,6L); Balde (18L);

MODO DE APLICAÇÃO: Pincel, Rolo de lã ou trincha.

SECAGEM: 1h ao toque / Entre Demãos 4hs / Final 12hs DEMÃO:

DEMÃO: 2 a 3 Demãos

RENDIMENTO POR EMBALAGEM / PINTURA ACABADA (m²): Galão (3,6L) até 34m²; Balde (18L) até 170m²;

DILUIÇÃO: Diluir com água Potável 20% a 50% (pincel, rolo ou pistola, pressão entre 2,2 à 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 Lbs/pol²). 1ª Demão sobre superfícies não seladas de Massa Corrida ou Massa Acrílica 40% água. Ao abrir a embalagem misture bem o produto antes de usar. A diluição da tinta

TINTA ACRILICA FOSCA SUPER STANDARD – Alto Rendimento

Páginas: 03 – Rev. 06 – 16/08/2023

é muito importante para o bom desempenho da aplicação e resultado final da pintura. O excesso ou a falta de água pode prejudicar o acabamento, interferindo na cobertura, rendimento e nivelamento do produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para obter um bom resultado é necessária a preparação da superfície, (conforme norma ABNT NBR 13245). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, restos de pintura velha, pó, graxa, mofo, etc. Veja algumas dicas de como preparar as superfícies antes da aplicação da TINTA ACRILICA FOSCA SUPER STANDARD – ALTO RENDIMENTO:

Reboco ou Concreto Novo: Aguardar a cura e a secagem do reboco por 30 dias. Após a cura, aplicar Selador Acrílico (conforme orientações do produto).

Superfície em Bom Estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Gesso / Drywall, Concreto ou Blocos de Cimento: Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Por se tratar de superfícies altamente absorventes, aplicar Fundo Preparador para Gesso (conforme orientações do produto).

Superfície Caiada ou com Partículas Soltas / Fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, lixar e eliminar o pó com pano úmido e aplicar Fundo Preparador de Paredes (conforme orientações do produto).

Imperfeições Rasas: Corrigir com Massa Corrida para interior (áreas não molháveis) ou Massa Acrílica para interior ou exterior, lixar para nivelar.

Imperfeições Profundas: Corrigir com argamassa e aguardar cura e secagem por 30 dias. Aplicar o Selador Acrílico (conforme orientações do produto).

Brilho: Lixar até tirar o brilho. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. Obs.: A tinta apresenta uma cobertura melhor quando a superfície a ser pintada for da mesma tonalidade da cor a ser utilizada como acabamento.

Manchas de Gordura ou Graxa: Lavar com água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem. Certificar que todo o material gordurosos foi removido.

Mofo ou Bolor: Lavar com água sanitária e água (partes iguais), deixar agir por uma hora, enxaguar com bastante água, aguardar a secagem por 6 horas.

Umidade: Não iniciar a preparação sobre superfícies com problemas de umidade. Identificar a causa e tratar adequadamente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com corrente de ar intensa (umidade relativa do ar superior a 90%). A temperatura deve estar entre 10°C a 40°C, evite aplicar em superfície quente. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente e mostre a embalagem ou rótulo. Evite inalação do produto, caso ocorra, leve a pessoa para local ventilado. Evite contato com os olhos, caso ocorra lave imediatamente com água corrente limpa e no mínimo por 15 minutos. Em caso de gravidade das situações acima, procure auxílio médico imediatamente. Validade (conforme etiqueta), após aberto utilizar em até seis meses, desde que fechado e armazenado

TINTA ACRILICA FOSCA SUPER STANDARD – Alto Rendimento

Páginas: 03 – Rev. 06 – 16/08/2023

adequadamente, sem diluir. Mantenha a embalagem fechada fora do alcance de crianças e animais. Em hipótese alguma reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Descartar a embalagem em pontos de coleta e reciclagem conforme o tipo de embalagem. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes (utilize esponja macia, água e detergente neutro sem esfregar); Caso pingos de água isolados ou chuvas provoquem manchas na pintura recente (até 30 dias), lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a raios UV; Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida no site www.franpaint.com.br. Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. Emergências em acidentes de transporte (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que a embalagem fique em pé, com a tampa para cima, e coberta durante todo o percurso. Ações para evitar "a queda" de embalagens devem ser tomadas, como prender as embalagens de forma firme e segura. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Tenha sempre a nota fiscal do produto adquirido disponível para agilizar o atendimento. O produto depois de aberto pode apresentar alterações das suas características. É recomendável o consumo total do conteúdo da embalagem. Compartilhe – Seja Generoso.